

**ЭМАЛЬ-ГРУНТ РЖАВОСТОР «ПРОФИ»**

<b>Тип</b>	Специальная эмаль-грунт по ржавчине 3 в 1 (преобразователь ржавчины, грунт, эмаль).
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски стальных и чугунных поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины, эксплуатируемых в атмосферных условиях (металлические конструкции, гаражи, ограды, решетки), и внутри помещений. Может использоваться как универсальная эмаль для окраски деревянных поверхностей. Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, а также в лечебно-профилактических учреждениях.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Расход на 1 слой</b>	10 - 15 м <sup>2</sup> /кг (12 - 18 м <sup>2</sup> /л) в зависимости от способа нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	61 - 71%.
<b>Плотность</b>	1,1 - 1,21 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением.
<b>Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%</b>	От пыли – 5 - 7 часа. Следующий слой можно наносить через 24 часа. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
<b>Блеск</b>	Полуглянцевый для золотого, серебряного, бронзового и всех молотковых цветов. Глянцевый для остальных цветов.
<b>Цвет</b>	Белый, голубой, зеленый, коричневый, серый, синий, черный, красный, желтый, красно-коричневый, золотой, серебряный, бронзовый, молотковый черный, молотковый коричневый, молотковый зеленый, молотковый синий, молотковый золотистый, молотковый бронзовый, молотковый серебристый.
<b>Атмосферостойкость</b>	Хорошая.
<b>Износостойкость</b>	Хорошая.
<b>Стойкость к мытью</b>	Хорошая.
<b>Стойкость к химическим средствам</b>	Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
<b>Хранение и транспортировка</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 18 мес.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий

**8 800 700 44 22**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

## ЭМАЛЬ-ГРУНТ РЖАВОСТОР «ПРОФИ»

**Фасовка**

Золотой, серебряный, бронзовый и все молотковые цвета- 0,5 кг, 0,9 кг, 2,0 кг.  
Остальные цвета - 0,9 кг, 2,0 кг, 10 кг.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Условия при окраске**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.

**Предварительная подготовка**

Новые или ранее окрашенные металлические поверхности отшлифовать, удалить пыль и остатки непрочно держащегося покрытия и рыхлой ржавчины, окалины, грязи, масел и других видов загрязнений, обезжирить ацетоном или растворителем №646.

**Окраска**

Перед применением эмаль-грунт РжавоСTOP тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом или сольвентом не более, чем на 10% от массы эмали. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженым синтетическим), тщательно прокрашивая неровности, углы и кромки. Для обеспечения защитных свойств в атмосферных условиях и более долговременной защиты рекомендуется нанесение не менее трех слоев эмали.

**Очистка инструментов**

После окончания работ инструменты очистить уайт-спиритом, сольвентом или растворителем №646.

**ОХРАНА ТРУДА**

Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество.  
Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70  
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный