

CRYSTAL

Раствор силиката натрия

Повышает влагостойкость бетонных изделий. Применяется как загуститель вододисперсионных красок, как добавка к раствору мела для побелки деревьев, а также для склеивания бумаги и картона. Используется для стирки белья и смягчения воды.

ИНСТРУКЦИЯ

Перед обработкой средством Vi.P. Crystal очистить поверхность от пыли. Поверхность должна быть сухой. Для увеличения влагостойкости и уплотнения оштукатуренных поверхностей обработать раствором силиката натрия два раза. После обработки поверхность надо покрыть хлоридом кальция, 3-5% раствора сульфата алюминия или известковой водой слабой консистенции. Расход 160-220 г/м². Для побелки деревьев используют 200 г на 10 литров воды. Применяя как средство для смягчения воды и замачивания сильно изношенных льняных и хлопчатобумажных изделий, средство используется в количестве 3 столовых ложек на 10 литров воды (т 30-40 °С). Для кипячения белья вместе с другими моющими средствами 100 г Vi.P. Crystal на 30 л воды. При попадании раствора на кожу или в глаза, смойте его водой, в случае необходимости обращайтесь к врачу.

ДЕРЖАТЬ В НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТАХ!