

DAI КРАСКА РЕЗИНОВАЯ

Для кровли, цоколя, фасада



Назначение:

- защитно-декоративное окрашивание крыш, фасадов, цоколя зданий и сооружений, требующих долговременной эксплуатации и подверженных образованию трещин
- декоративное окрашивание стен и потолков в жилых и общественных помещениях с повышенной влажностью воздуха или неотапливаемых

Область применения:

Снаружи и внутри помещений:

- по минеральным поверхностям (шифер волнистый и плоский, черепица цементно-песчаная, бетонные изделия, кирпич, цементно-стружечные плиты, асбестоцементные плиты, фиброцементные плиты, цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон)
- по различным конструкциям (панели, модули) из воздушно-сухой древесины, ОСБ, ДСП, ДВП применяемых при строительстве каркасно-панельных и модульных домов
- по оцинкованной стали, загрунтованным металлическим поверхностям, по искусственной черепице

Свойства:

- образует резиновое глубоко матовое шелковистое покрытие, устойчивое к механическим воздействиям и загрязнениям
- отличается высоким сопротивлением к растрескиванию, идеально подходит для новых зданий с естественной усадкой

- скрывает трещины (до 3-х мм) и мелкие дефекты основания, препятствует образованию новых трещин
- содержит активный антисептик, обеспечивает надежную защиту от плесени и грибка
- атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$
- устойчива к воздействию УФ-излучения
- выдерживает влажную чистку фасадов с применением моющих средств
- тиксотропная: легко наносится на фигурные поверхности, равномерно распределяется по поверхности, не разбрызгивается, не стекает с кромок и не образует подтеков
- образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
- усиливает шумоизоляцию кровли

не имеет неприятного запаха

Технические данные:

Состав	суспензия пигментов, загустителей, адгезионных и других функциональных добавок в смеси полиакриловых дисперсий
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	допускается, не более 5% от общей массы краски
Разбавитель	вода
Температура применения	от $+10^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев	2
Расход в 1 слой	1 кг до 10m^2 в зависимости от качества поверхности, толщины слоя и используемого инструмента
Время высыхания (при $t^{\circ} +20\pm 2^{\circ}\text{C}$)	<ul style="list-style-type: none"> • межслойная сушка на вертикальных поверхностях – 1 час

	<ul style="list-style-type: none"> • межслойная сушка на горизонтальных поверхностях – до 2 часов • окончательный набор прочности покрытия - до 7 суток
Блеск покрытия (ед./класс)	3/глубокоматовый
Цвет	<ul style="list-style-type: none"> • белый (база А), бесцветный (база С) • зеленый, коричневый, красно-коричневый, терракотовый, серый
Колеровка автоматическая	по каталогам: NCS 1950, Nova 2024, RAL
Колеровка ручная	<ul style="list-style-type: none"> • колеровочными красками Dali™ • универсальными колерными пастами Dali™, но не более 4% от массы краски
Прогнозируемый рок службы покрытия (снаружи помещений)	до 5 лет
Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	<ul style="list-style-type: none"> • при t° от +5°C до +35°C • выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
Срок годности	18 месяцев в заполненной герметичной таре
Фасовка	3; 6; 12кг

Рекомендации по применению:

Перед применением перемешать.

Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и

обезжиренную поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ кистью, валиком или распылителем. Металлические поверхности очистить от старых покрытий, обезжирить и просушить. Изделия из черного металла загрунтовать грунтовкой типа ГФ-021 или аналогичными.