



- атмосферостойкая
- стойкая к воздействию солнечных лучей
- стойкая к перепаду температур
- не растрескивается

Создает ровное глянцевое покрытие, устойчивое к негативному воздействию осадков, влаги, УФ-излучению, а также механическим повреждениям и перепадам температур. Активные компоненты сохраняют стойкость цвета: покрытие не тускнеет и не желтеет со временем. Срок службы не менее 2 лет.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Эмаль применяется для окраски металлических (металлоконструкции, ворота, изгороди, оборудование и др.) и деревянных поверхностей (окна, двери, садово-парковая мебель), подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений (за исключением полов). Не предназначена для окрашивания оцинкованных и сильно впитывающих поверхностей, в т.ч. отделанных гипсосодержащими штукатурками или шпатлевками.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Эмаль наносится на сухую, очищенную от грязи, обезжиренную поверхность кистью, валиком или распылением при температуре не ниже плюс 5 °С. Перед окрашиванием очистить поверхность от отслаивающихся частей. Ржавчину при наличии нейтрализовать механически или специальными средствами. Металлические основания рекомендуется предварительно обработать антикоррозионной грунтовкой. Ранее окрашенные поверхности слегка зашкурить, образовавшуюся пыль удалить. Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом до требуемой вязкости. Время высыхания каждого слоя при температуре 20 °С и влажности воздуха 65% – 24 часа. При более низкой температуре продолжительность высыхания может увеличиваться.

## ЭМАЛЬ алкидная

универсальная глянцевая

Расход
$\frac{1 \text{ кг}}{7 \text{ м}^2}$

Время высыхания
24 ч

Фасовка: 0,9 кг, 1,9 кг и 17 кг



Расход эмали на однослойное покрытие – до 7м<sup>2</sup>/кг. Очистка инструмента производится уайт-спиритом или сольвентом.

#### СОСТАВ

пентафталевый лак, пигменты, наполнители, сиккатив, нефрас С4-150/200, функциональные добавки.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!** Держать в плотно закрытой таре. При работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор. Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхать пары. В случае попадания в пищеварительный тракт немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступных для детей местах.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок - 18 месяцев с даты изготовления в заводской упаковке при условии соблюдения условий транспортирования и хранения. Хранить вдали от источников огня, тепла, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов в плотно закрытой заводской таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

#### УТИЛИЗАЦИЯ

После использования пустую тару удаляют на бытовую свалку. Не выливать остатки эмали в канализацию, на почву, в водоемы.

Изготовлена по заказу ООО «БелХимТрейд» для ООО «Бауцентр Рус»  
Изготовитель:  
ЧУП «Мав», ул. Строителей, 6, 222720 г. Дзержинск, РБ [www.mav.by](http://www.mav.by)  
ТУ РБ 600112981.014-2002

