

Подготовка поверхности:

Прежде всего необходимо очистить поверхность стен от загрязнения, удалить старые покрытия, обои, штукатурку, краску, известь и гвозди. Обработать антисептиком пораженные грибком участки, обеспылить и высушить. Выровнять шпаклевками/штукатурками и загрунтовать фирменным грунтом SILK PLASTER в 2 слоя без разведения с водой продольно-поперечными движениями с просушкой между слоями (3-4 часа). При отсутствии фирменной грунтовки смотрите варианты замены на нашем сайте www.plasters.ru или консультируйтесь у продавца. Металлические и деревянные предметы (головки саморезов, гвоздей, шурупов, ДСП, фанера и т. д.) обработать масляной краской. Выровнять цвет белой фасадной водно- дисперсионной краской. Перед нанесением SILK PLASTER поверхность должна быть сухой, чистой, прогрунтованной и однотонно белой, без каких-либо посторонних пятен.

Подготовка Материала:

1. Налить воды комнатной температуры в пластмассовую ёмкость из расчёта: 4,5 литров – Ист, Сэнд; 6,0 литров - на один пакет вида Вест, Экодекор;
2. **По желанию высыпать в воду блёстки.** Встряхнуть содержимое пакета, распределяя сыпучую смесь равномерно по всему объёму. После чего, содержимое пакета полностью высыпать в воду и перемешать вручную, процеживая массу между пальцами (во избежание образования сгустков клея). Не допускается частичное замешивание пакета!
3. Переложить замоченную массу в упаковочный пакет от SILK PLASTER и выдержать рекомендуемое время (12 часов). Далее смешать несколько пакетов одновременно в пластиковой ёмкости объёмом от 12 литров, хорошо перемешать смесь вручную. Так как возможны незначительные цветовые колебания от партии к партии, рекомендуется по мере расхода смеси пополнять пластиковую ёмкость, смешивая новый материал с оставшейся массой. На каждую отдельную наносимую поверхность замешивается количество пакетов SILK PLASTER, способное покрыть ее целиком от угла до угла из одного замеса. Для удобства нанесения можно добавить до 1 литра воды комнатной температуры на один пакет
4. Готовую смесь нанести равномерно пластмассовой тёркой небольшими порциями на поверхность от угла до угла из одного замеса. Толщина слоя нанесения жидких обоев 1-2 мм. Тёрка должна прилегать к материалу под углом 10- 15 градусов, образуя клин. Для идеального нанесения SILK PLASTER через 1-2 часа, используя боковое освещение, разгладить поверхность тёркой, смачивая её в воде

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15 °С, влажность - нормальная. Время высыхания SILK PLASTER: 24-48 часов в зависимости от температуры и влажности. Для ускорения сушки рекомендуется проветривать помещение. Во избежание шероховатостей поверхности и проступления подложки, придерживайтесь указанного на пакете расхода материала. Хранить пакеты необходимо в сухом помещении, срок годности – 2 года.