



Aqua-Fensterlack

Аква-эмаль для окон

Глянцевая, водоразбавляемая акриловая эмаль для внутренних и наружных работ



Материал

Область применения	Водоразбавляемая, износостойкая акриловая эмаль для внутренних и наружных работ. Исключительно подходит для покрытия деревянных элементов (окна, двери), твердого ПВХ (после специальной обработки) и загрунтованных металлов.
Свойства	Награжден экологическим знаком "Голубой Ангел", так как содержит мало вредных веществ. Разбавляется водой, имеет незначительный запах. Легко наносится, хорошо поддается обработке. С блочной прочностью, способная к диффузии, со стабильным блеском. Обладает стойкостью к бытовым чистящим средствам.
Цвет	Белый.
Степень блеска	Глянцевая
Плотность	Ок. 1,2 г/см ³
Пигментная основа	Диоксид титана
Вид связующего	Дисперсия чистого акрилата
Состав	Алкидная смола, диоксид титана, наполнители, гликоль, добавки, консервант (метил-/бензил-изоциазолинон).
Код продукта	M-LW 01

Нанесение

Основание	Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" (VOB), DIN 18 363, часть C, абз. 3. На необработанную древесину перед нанесением эмали для окон düfa Aqua-Fensterlack нанести грунт düfa Holzisoliergrund, чтобы предотвратить проступление цветных компонентов в древесине. При необходимости, содержащие смолу древесины обмыть нитрорастворителем.
Система покрытия / Нанесение	Первичное нанесение: в зависимости от впитывающей способности основания эмаль для окон düfa Aqua-Fensterlack разбавить водой до 5%. Затем нанести 1-2 слоя не разбавляя.
Расход	Ок. 13 м ² /л в зависимости от структуры основания. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.
Разбавление	Водой, макс. 5%
Колеровка	Универсальными колеровочными концентратами или цветными акриловыми эмалями.
Чистка рабочих инструментов	Сразу после использования промыть водой.
Время высыхания	При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65%: от пыли 1 час, на "отлип" 3 часа, перекрашивание 6 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания продлевается.
Температура нанесения	Мин. +8 °С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Фасовка	750 мл, 2,5 л
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Вскрытую упаковку плотно закрыть.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоциазолинон по тел. 0800 63333782. Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.
VOC-указания	Предельное значение ЕС для продукта (Kat. A/d): 130 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 130 г/л VOC.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.



Техническая информация

Общие требования к основанию при новом покрытии поверхностей аква-эмалью глянцевой:

Чистка основания, в частности, от загрязнений, плесневых грибов, водорослей или мха, мелящихся компонентов и прочих ухудшающих адгезию материалов, например, отслаивающиеся покрытия, загрязнения, смола, воск, масло, слои окисления, разделительные средства и т. д. пригодными методами. Основание должно быть зашлифованным, чистым, сухим, прочным и должно иметь хорошую адгезию.

Древесина:

Посеревшую древесину полностью удалить механическим способом до "здорового" основания. Далее необходимо обеспечить конструктивную защиту древесины. При недостаточной защите не исключено повреждение покрытия. Края дерева должны иметь надлежащие закругления.

Старые покрытия:

Проверить на возможность перекрашивания или на совместимость с новым покрытием. При необходимости провести испытание стретч-пленкой или сделать пробное покрытие.

№ п.п.	Основание	Грунтовочное и промежуточное покрытие	Финишное покрытие
1.	Необработанная древесина снаружи	2x düfa Holzgrund, 2x düfa Aqua-Fensterlack, каждое покрытие шлифовать	1 - 2x düfa Aqua-Fensterlack
2.	Необработанная древесина внутри	1x düfa Aqua-Fensterlack, каждое покрытие шлифовать	1 - 2x düfa Aqua-Fensterlack
3.	Покрытые деревянные поверхности снаружи	Исправные старые покрытия зашлифовать, дефекты (сырое дерево) обработать 2x düfa Holzgrund, для шпаклевания использовать düfa Acryl-Lackspachtel, 1x düfa Aqua-Fensterlack	1 - 2x düfa Aqua-Fensterlack
4.	Покрытые деревянные поверхности внутри	Исправные старые покрытия зашлифовать, дефекты (сырое дерево) зашпаклевать düfa Acryl-Lackspachtel, 1x düfa Aqua-Fensterlack	1 - 2x düfa Aqua-Fensterlack

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 05/2006